

Zinkový nástřík nejvyšší kvality s obsahem více než 92% Zn v suchém filmu, a s čistotou použitého Zn 99%

Rozsah použití:

Zinkový ochranný nástřík šedé barvy s vysokým obsahem zinkových částic pro antikorozi ochranu kovů a pro plnohodnotnou opravu poškozeného žárového a galvanického pozinkování po svařování, broušení, vrtání nebo jiném obrábění.

Způsob aplikace:

Nanáší se nástříkem z cca. 25 cm na očištěný a odmaštěný povrch, zejména u oprav po žárovém a galvanickém zinkování. Před aplikací je nezbytné důkladné promíchání obsahu spreje. Sprejovou dózu protřepáváme tak dlouho, aby se míchací kuličky uvnitř spreje znatelně pohybovaly min. 30 sekund. Po aplikaci nechat zcela zaschnout.

Vlastnosti výrobku:

Ochranná vrstva ze zinkových destiček o čistotě > 99% a obsahu více než 92% Zn v suchém filmu. Vynikající ochrana proti korozi. Opravy poškozeného zinkování. Schopen vytvořit povlak poskytující antikorozi ochranu srovnatelnou s žárovým zinkováním dle EN ISO 1461 nebo galvanickým zinkováním.

- dlouhodobá ochrana před korozi ve všech oblastech průmyslového a dílenského použití opravy odstraněného galvanického a žárového pozinkování
- rychleschnoucí po aplikaci - šetřící čas
- vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
- po zaschnutí nehořlavý a žáruvzdorný do cca. 500 °C
- elektricky vodivý pro bodové odporové svařování
- odolný mnoha agresivním látkám a prostředím
- vysoká vydatnost při aplikaci (dle nanesené vrstvy)
- samočistící ventil, vyprázdnění obsahu bezzbytku

Použití:

- výborná antikorozi ochrana nechráněných kovových dílů
- pro lodě, auta, stožáry, střechy, nádrže a cisterny aj.
- opravy žárově a galvanicky zinkovaných dílů a konstrukcí
- oprava po obrábění a svařování
- povrchová úprava a sjednocení vzhledu součástí a dílů
- jako základní nátěr před dalším lakováním (ověřte snášenlivost s použitým typem nátěru nebo laku)

Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny vyhrazeny.



Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.