

Oddělovací a ochranný prostředek pro svářecí práce**Rozsah použití:**

Speciální separační sprej zabraňující ulpívání svarových kapek, strusky a rozstříků ze svařování. Použitelný pro svařované materiály a konstrukce z uhlíkových i legovaných ocelí i pro ochranu svařovacích hubic a pálících hořáků.

Způsob aplikace:

Lehkým a rovnoměrným postříkem ze vzdálenosti cca. 30 cm z obou stran podél pozdějšího svaru, nebo krátkým stříknutím do svařovací hubice (pálícího hořáku). Pro následné bezproblémové lakování a zinkování je důležitá co nejtenčí aplikovaná vrstva a opláchnutí teplou vodou. Před lakováním provést zkoušku, dle výsledku povrch důkladněji očistit.

**Vlastnosti výrobku:**

Prostředek vytvářející účinný nehořlavý suchý ochranný film, zabraňující ulpívání roztaveného kovu a strusky na povrchu nebo pálených materiálů.

- biologicky odbouratelný separační olej na přírodní bázi
- bez silikonu, rozpouštědel a jiných olejových přísad
- výrazně zlepšuje kvalitu svárů
- snižuje čas na odstranění okují
- omyvatelný teplou vodou
- bezproblémový pro budoucí zinkování a lakování
- velmi vydatný v použití, trvanlivý
- pachově neutrální

Použití:

- pro všechny metody obloukového tavného svařování a tavného dělení materiálů
- ve všech svářečských provozech, dílnách, svařovnách
- pro svařovací a pálící automaty, linky, roboty
- použitelný pro oceli všech tříd

Bezpečnostní pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášitelnost. Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem. Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.